


CP/1754
#3
BT
5-30-02



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

HOLZLE et al.


Serial No. 10/090,763

Filed: March 6, 2002

For: PREPARATION OF CATALYST HAVING LOW VOLUME SHRINKAGE

Examiner: Unknown

Art Unit: 1754



RECEIVED

MAY 21 2002

TC 1700

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in

Germany under the International (Paris) Convention for the Protection of Industrial

Property (Stockholm Act July 14, 1967) is hereby requested and the right of priority pro-

vided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed.

Germany: 101 11 197.5

Filed: March 8, 2001

A certified copy of the priority document is attached.

Respectfully submitted,

KEIL & WEINKAUF

HB Keil

Herbert B. Keil

Reg. No. 18,967

Attorney for Applicants

1101 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
(202) 659-0100
HBK/mks

COPY OF PAPERS
ORIGINALLY FILED



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

RECEIVED

MAY 21 2002

TC 1700

Aktenzeichen: 101 11 197.5
Anmeldetag: 08. März 2001
Anmelder/Inhaber: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen/DE
Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren
mit geringem Volumenschwund
IPC: B 01 J, C 01 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 21. März 2002
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Jerofsky

BASF Aktiengesellschaft

08. März 2001
B00/0147 IB/SF/arw

5

**Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren
mit geringem Volumenschwund**

- 10 Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren, insbesondere von Methanolreformierungskatalysatoren mit geringem Volumenschwund sowie den Einsatz dieser Katalysatoren zur Dampfreformierung von Methanol oder von höheren Alkoholen, zur partiellen Oxidation von Kohlenwasserstoffen zur Wasserstoffgewinnung oder als CO-Shiftkatalysator.
- 15 Bei Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb wird der notwendige Wasserstoff vorteilhafterweise erst beim Fahrbetrieb aus einem flüssigen Kraftstoff erzeugt. Bei Methanol als Kraftstoff geschieht dies primär mittels Dampfreformierung autothermer Reformierung oder partieller Oxidation. Beim Einsatz von Kohlenwasserstoffen als
- 20 Kraftstoff ist eine Wasserstoffgewinnung über partielle Oxidation oder autotherme partielle Oxidation möglich. Das als Haupt- bzw. Nebenprodukt immer mitgebildete CO muß entweder durch Wassergas-Shift entfernt oder durch Selektivoxidation in für die Brennstoffzelle unschädliches CO₂ umgewandelt werden.
- 25 Die Wasserdampfreformierung von Methanol und die CO-Shiftreaktion werden von Cu-haltigen Katalysatoren beschleunigt. Meist handelt es sich um Stoffe der überwiegenden chemischen Zusammensetzung CuO/ZnO/MeO mit MeO = z.B. Al₂O₃, ZrO₂, La₂O₃, Cr₂O₃. Derartige Katalysatoren werden in oxidischer Form hergestellt und dann meist im Reaktor unter reduzierenden Bedingungen aktiviert, wobei sich dann das CuO zu
- 30 elementarem Cu umwandelt, der eigentlichen katalytisch aktiven Spezies. Die Reduktion derartiger Katalysatoren ist immer mit einem Volumen- und Massenschwund des Katalysatorformkörpers verbunden. Dieser liegt typischerweise in der Größenordnung zwischen 10 und 25%. Dies führt dazu, daß bei einem komplett befüllten Reaktor (z.B. einem Rohrbündelreaktor oder einem Plattenwärmetauscherreaktor) bis zu einem Viertel
- 35 des Reaktionsraumes ungenutzt bleibt. Dies ist insbesondere bei mobilen Reformern, die so kompakt wie möglich gebaut werden, nicht wünschenswert.

Der Einsatz von Katalysatoren zur Wasserstofferzeugung bei mobilen Anwendungen, primär in von Brennstoffzellen betriebenen Pkw, setzt Rahmenbedingungen, die weit über das hinausgehen, was bei industriellen Anwendungen notwendig ist.

- 5 So ist auf Grund des geringen Platzangebots im Pkw die Größe der Reaktoren ebenfalls stark limitiert. Der im Reaktor vorhandene Reaktionsraum muß vollständig mit Katalysator gefüllt sein, damit kein überschüssiges Leerraumvolumen vorhanden ist. Durch den gebildeten Leerraum kann eine Fixierung des Katalysators aufgehoben werden. Liegt der Katalysator z.B. als Schüttung vor, so können die Katalysatorpellets dann durch die hohen
10 mechanischen Belastungen beim Fahrbetrieb umherfliegen. Dies kann zu einer deutlichen Erhöhung des Abriebs führen. Dieser Abrieb ist unerwünscht, da er zu Verstopfungen oder anderweitigen Beeinträchtigungen nachgeschalteter Komponenten führen kann.

- Ein zusätzliches Problem kann dann entstehen, wenn die Reformer direkt beheizt werden.
15 Hierbei wird auf eine Wärmeträgerflüssigkeit verzichtet, vielmehr wird die für die Reformierung notwendige Wärme direkt durch katalytische Verbrennung von Wasserstoff oder Methanol erzeugt. Bei einer derartigen Art der Wärmeerzeugung kann es rasch zu Überhitzungen kommen, wenn Teile der Reaktorrohre bzw. -platten nicht mit Katalysator in Kontakt stehen. Eine derartige Überhitzung führt einerseits zu Materialermüdungen am
20 Reaktor, kann aber andererseits auch zur Verkokung des eingesetzten Kraftstoffs führen.

- Das Problem des Volumenschwunds ist schon länger bekannt, und es sind auch Lösungsansätze hierfür beschrieben. So betrifft EP-A-0 884 272 die Voralterung eines Cu-basierten Katalysators durch Methanolreformierung für ca. 50 Stunden. Die Voralterung
25 kann in einem gesonderten Reaktor oder im eigentlichen Reformerreaktor durchgeführt werden, wobei im letztgenannten Fall mehrfach Katalysator nachgefüllt werden muß.

- EP-A-0 884 270 betrifft ein anderes Vorbehandlungsverfahren für das gleiche Katalysatorsystem. Hier wird der Katalysator unter inerter oder oxidierender Atmosphäre
30 bei Temperaturen $> 300^{\circ}\text{C}$ vorgealtert. Bei einer derartigen Vorbehandlung, die im Prinzip eine weitere Kalzination darstellt, können jedoch nur geringe Volumenschwunde erzielt werden.

- Beide Ansätze, EP-A 0 884 272 bzw. EP-A 0 884 270, beinhalten jedoch im Prinzip einen
35 weiteren Herstellschritt zusätzlich zur eigentlichen Katalysatorherstellung. Die Schritte sind aufwendig (insbesondere EP-A 0 884 272) und sollten möglichst vermieden werden.

Ein ebenfalls immer auftretender, negativer Nebeneffekt bei der Reduktion von Katalysatoren ist eine Verringerung der mechanischen Stabilität. Insbesondere bei Katalysatoren in Tablettenform ist die Ausbauhärte (Seitendruckfestigkeit/Stirndruckfestigkeit) oftmals nur noch ein Bruchteil der Ausgangshärte, bei deren Messung der Katalysator noch in oxidischer Form vorlag. Die geringe mechanische Stabilität der Tabletten ist bei mobilen Reformern jedoch unerwünscht. Liegt z.B. eine verdichtete Schüttung als Katalysatortabletten vor, so gibt es im Fahrbetrieb immer eine gewisse Reibung der Tabletten aneinander, was insbesondere an den Ecken und Kanten der Tabletten zu erhöhtem Abrieb führen kann. Dieser Abrieb ist unabhängig davon, ob sich – bedingt durch den Volumenschwund – oberhalb der Schüttung ein Hohlraum bildet.

Um auch im reduzierten Zustand mechanisch stabile Katalysatortabletten zu erhalten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die einerseits auf eine Verbesserung der Aktivmasse abzielen, andererseits auch Tablettierzusätze zur Erhöhung der mechanischen Stabilität beschreiben. So wird in DE-A-195 05 347 ein Verfahren beschrieben, bei dem ein Cu-haltiger Katalysator durch Zusatz von Cu- oder Aluminiumpulver tablettiert wird. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Härte des Katalysators auch im reduzierten Zustand. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist es jedoch, daß die Aktivität derartiger Katalysatoren immer geringer ist als die Aktivität von vergleichbaren Katalysatoren ohne Metallzusatz.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung eines Katalysators, der später im Betrieb einen stark verminderten bis keinen Volumenschwund bei gleichzeitig deutlich erhöhter mechanischer Festigkeit zeigt. Derartige Katalysatoren werden bevorzugt zur Wasserdampfreformierung von Methanol oder höherer Alkohole, zur partiellen Oxidation von Kohlenwasserstoffen oder als CO-Shiftkatalysator eingesetzt. Dies soll insbesondere für in einem Reaktor angeordnete Katalysatoren gelten, die in der Regel als Formkörper eingesetzt werden. Der Volumenverlust bei der Aufnahme des Betriebs soll vorzugsweise maximal 5%, besonders bevorzugt maximal 4% betragen. Zudem sollen die erfindungsgemäß hergestellten Katalysatoren neben einem geringen Volumenschwund eine hohe mechanische Härte zeigen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren, insbesondere von Methanolreformierungskatalysatoren, enthaltend passiviertes Kupfer und Zinkoxid und/oder Aluminiumoxid, durch

- 5 (1) Fällen eines Gemisches von in einem Verdünnungsmittel gelösten oder aufgeschlämmten Katalysatorvorläuferkomponenten mit anionenhaltigen, insbesondere carbonathaltigen, Fällungsmitteln, waschen und Trocknen, z.B. Sprühtrocknen, zur Bildung eines festen Katalysatorvorläufers in Pulver- oder Granulatform,
- 10 (2) Calcinieren des in Stufe (1) erhaltenen festen Katalysatorvorläufers bis zum Erreichen eines Anionengehalts aus dem Fällungsmittel, insbesondere Carbonatgehalts, bestimmt als CO_3 , von 0,1 bis 2,5 Gew.-%,
- 15 (3) Formgebung und gegebenenfalls Reduzieren und Passivieren des calcinierten Katalysatorvorläufers aus Stufe (2) in beliebiger Reihenfolge zur Bildung des Katalysators.

Die angegebenen Inhaltsstoffe sind vorzugsweise die Hauptinhaltsstoffe des Katalysators

Zudem wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch nach dem Verfahren erhältliche Katalysatoren und ein Verfahren zur Verminderung des Volumenschwundes beim Betrieb von (Methanolreformierungs)katalysatoren, bei dem man die (Methanolreformierungs)katalysatoren nach dem vorstehenden Verfahren herstellt.

25 Beim Anionengehalt in Stufe (2) sind generell die Anionen des Fällmittels gemeint, die nach der Fällung im Katalysatorprecursor verbleiben. Restcarbonat wird dann gefunden, wenn ein carbonathaltiges Fällmittel, wie z.B. Soda, eingesetzt wird. Dies ist in der Regel bei großtechnischen Produkten auch der Fall. Ebenso gut kann natürlich auch eine Lauge oder Oxalsäure als Fällmittel eingesetzt werden. Dies würde dann zu Resthydroxid bzw. zu Restoxalat führen.

30 Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Dampfreformierung von Methanol durch Umsetzung von Methanol und Wasser an einem derartigen Katalysator, bevorzugt bei einem Druck von 0,5 bis 10 bar und einer Temperatur von 150 bis 450°C.

35 Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zur CO-Konvertierung durch Umsetzung mit Wasser an einem derartigen Katalysator, zur Bildung von Kohlendioxid und Wasserstoff.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Katalysatoren zeigen einen Volumenschwund beim/nach Betrieb von vorzugsweise weniger als 5%, besonders bevorzugt weniger als 4% bei gleichzeitig stark mechanischer Festigkeit im Betrieb, also im reduzierten Zustand.

5

Beides wird erreicht, indem eine Katalysatorvorstufe aus basischen Metallsalzen, wie Oxalaten, Hydroxiden, insbesondere Metallcarbonaten so calciniert wird, daß eine definierte Menge an Restanionen, insbesondere Restcarbonat im Katalysator verbleibt. Die Menge beträgt 0,1 bis 2,5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2 bis 2,0 Gew.-%, insbesondere 0,3 bis 1,5 Gew.-%. Dies kann durch Wahl der Temperatur und Dauer für die Calcinierung gesteuert werden. Die Temperatur sollte jedoch nicht zu hoch sein, da der Katalysator ansonsten irreversibel geschädigt werden kann. Vorteilhafterweise nimmt man für diesen Vorgang das getrocknete Fällpulver, das bei großtechnischer Produktion meist in Form von Sprühpulver vorliegt. Das erfindungsgemäß calcinierte Pulver kann dann zu Formkörpern weiterverarbeitet werden, wobei u.a. folgende Schritte denkbar sind:

- Vorkompaktieren und Tablettieren des erfindungsgemäß vorbehandelten Pulvers zu Tabletten.
- Anmaischen, Kneten/Kollern und Extrudieren zu strangförmigen Extrudaten.
- 20 - Anmaischen, Kneten/Kollern und Extrudieren zu komplexen Formkörpern wie monolithischen Strukturen oder Katalysatorplatten mit oder ohne Sekundärstruktur.
- Aufziehen der katalytisch aktiven Masse auf inerte oder ebenfalls katalytisch aktive Träger mittels Hicoating oder ähnlicher Verfahren.

25 Bei allen Prozessen ist natürlich auch der Einsatz von Bindemitteln und Zuschlagstoffen erlaubt. Auch sind zahlreiche andere Möglichkeiten der Weiterverarbeitung denkbar.

Die beschriebene Prozedur erlaubt die Herstellung von Formkörpern mit

- 30 - geringem Volumenschwund beim Betrieb als Katalysator,
- hoher mechanischer Beständigkeit beim Betrieb im reduzierten Zustand.

Die erfindungsgemäßen Katalysatoren zeichnen sich durch einen geringen Volumenschwund in Kombination mit hoher mechanischer Festigkeit aus. Insbesondere die Kombination beider Eigenschaften: geringer Volumenschwund bei gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit zeichnet den erfindungsgemäßen Katalysator aus.

35

Ein großer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daß die erfindungsgemäß verringerte Schrumpfung durch keinen zusätzlichen Verfahrensschritt erkaufte wird, sondern daß ein typischer Verfahrensschritt bei der Katalysatorherstellung, nämlich die Calcination, bezüglich des Anionengehalts, insbesondere CO_3 -Gehaltes optimiert wird. Auch ist es so, daß kein weiterer Zuschlagstoff notwendig ist, um die Verringerung des Volumenschwunds zu erzielen. Zuschlagstoffe jeglicher Art verringern ganz zwangsläufig den Anteil der katalytisch aktiven Masse je Reaktorvolumen. Die Calcination hingegen ist bei der Herstellung eines Fällkatalysators ein absolut üblicher Schritt, um die bei der Fällung gebildeten Precursoren in die katalytisch aktiven Spezies umzuwandeln. Dabei werden typischerweise Temperaturen um 300°C gewählt, die jedoch auch deutlich darunter oder darüber liegen können, vorzugsweise 200 bis 400°C , insbesondere 250 bis 350°C . Diese Temperaturen können sich jedoch je nach Katalysatorsystem auch verschieben. So erfordern Katalysatoren, die mittels Laugen gefällt werden, meist höhere Temperaturen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Temperaturen hängen auch vom eingesetzten Ofen (Muffelofen im Labor – Drehrohröfen in der Technik) ab und können dabei oftmals die am Regler eingestellten Temperaturen darstellen, wobei die Innentemperaturen der Öfen, insbesondere bei Drehrohröfen, mitunter deutlich davon abweichen können. Außer der Temperatur der Calcination kann auch die Dauer der Calcination von Bedeutung für die Performance des fertigen Katalysators sein. Hier ist das Fenster jedoch vom Durchsatz der technischen Drehrohre abhängig und liegt somit vorzugsweise bei 0,1 bis 1 Stunden, insbesondere 0,2 bis 0,6 Stunden, meist im Bereich einer Stunde.

Aus der großen Zahl der vorhandenen Literatur zur Herstellung von Cu-haltigen Katalysatoren, insbesondere von Cu-Zn-Al-Mischoxidkatalysatoren, ist nicht zu entnehmen, daß der Rest-Anionengehalt, insbesondere Rest-Carbonatgehalt eines Katalysators gezielt eingestellt wurde, um einen optimalen Volumenschwund zu erhalten. Vielmehr beträgt der „typische“ Gehalt an Restanionen, insbesondere Restcarbonat häufig mehr als 5 und bis 10%. Der Rest-Carbonatgehalt (Rest-Hydroxydgehalt) wird in den meisten Veröffentlichungen nicht angegeben. Der Rest-Carbonatgehalt kann von der chemischen Zusammensetzung der Aktivmasse abhängen, primär jedoch von der Art der Calcination.

In den meisten Veröffentlichungen wird statt des Anionengehalts der Begriff Glühverlust verwendet. Beide Größen bezeichnen die Restmenge an zersetzlichen Anionen im Produkt. Die Bestimmung des Glühverlusts erfolgt durch einfaches Tempern bei 900°C , wohingegen der Anionengehalt mittels chemischer Analyse bestimmt wird.

So beschreiben EP-A-0 034 388 und EP-A-0 152 809 Katalysatoren auf Basis von Kupfer zur Herstellung von Methanol und höheren Alkoholen. In EP-A-0 034 338 sind in Tabelle 1 typische Glühverluste für die Beispielkatalysatoren genannt. Sie liegen um 5 bis 8%, wie es nach den angegebenen Calcinationsbedingungen (3 h bei 400°C) auch zu erwarten ist. Die Tabelle zeigt auch, daß der Glühverlust primär von der Höhe und Dauer der Calcination und weniger von der chemischen Zusammensetzung der Katalysatoren abhängt.

EP-A-0 152 809 beschreibt ähnliche Katalysatorsysteme, ebenfalls zur Herstellung von Methanol und höheren Homologen geeignet. Hier liegt der Glühverlust der in Tabelle 1 angegebenen Katalysatoren zwischen 10 und 15 Gew.-%. Diese relativ hohen Werte kommen dadurch zustande, daß die Katalysatoren nur bei Temperaturen um 280°C calciniert wurden.

Erfindungsgemäß wurde nun ein Bezug zwischen Volumenschwund und Ausbauhärte des Katalysators mit dem Rest-Anionengehalt, insbesondere Rest-Carbonatgehalt aufgefunden, der die gezielte Optimierung dieser Parameter und damit der Katalysatoren erlaubt.

Im erfindungsgemäßen Verfahren kann zusätzlich in Stufe (3) der calcinierte Katalysatorvorläufer aus Stufe (2) zunächst reduziert, sodann passiviert und anschließend der Formgebung unterworfen werden. Es ist auch möglich, den calcinierten Katalysatorvorläufer aus Stufe (2) zunächst der Formgebung zu unterwerfen und anschließend zu reduzieren, wobei der erhaltene Katalysator oftmals nicht mehr pyrophor ist und daher auf eine Passivierung verzichtet werden kann.

Bei den erfindungsgemäß hergestellten Methanolreformierungskatalysatoren handelt es sich um Kupfer (in der Regel passiviert) und Zinkoxid oder Magnesiumoxid enthaltende Katalysatoren. Vorzugsweise enthält der Katalysator neben Kupfer und Zinkoxid zusätzlich Aluminiumoxid und wird in Stufe (1) durch Fällung von Lösungen von Zink-, Aluminium- und Kupfersalzen hergestellt. Die Fällung kann dabei in geeigneter Weise in beliebiger Reihenfolge erfolgen.

Geeignete Katalysatoren können neben Kupfer und Zinkoxid Aluminiumoxid enthalten, das zumindest teilweise durch entsprechende Oxide von Zirkonium, Chrom, Mangan, Lanthan oder Yttrium ersetzt sein kann.

Vorzugsweise erfolgt die Herstellung des Katalysatorvorläufers in Stufe (1) durch

- 5 (a) Fällen einer Lösung von Zink- und Aluminumsalzen, wobei das Atomverhältnis Zn : Al 3 : 1 – 1 : 3 beträgt, mit einer Alkalicarbonatlösung bei einem pH-Wert im Bereich von 5 bis 12 und einer Temperatur im Bereich von 20 bis 100°C,
- (b) Abtrennen und Waschen des Niederschlags zur Entfernung von Alkaliionen,
- 10 (c) Trocknen des Niederschlags,
- (d) Calcinieren des Niederschlags bei einer Temperatur im Bereich von 250 bis 800°C zu einem Mischoxid,
- 15 (e) Dispergieren des Mischoxids in einer sauren Lösung von Kupfer- und Zinksalzen, wobei in der Lösung das Atomverhältnis Cu : Zn 1 : 5 bis 20 : 1 beträgt,
- (f) Fällen der Dispersion mit einer Alkalicarbonatlösung bei einem pH-Wert im Bereich von 6 bis 9 und einer Temperatur im Bereich von 20 bis 100°C,
- 20 (g) Durchführen der Schritte (b) bis (d),

wobei die Lösungen in Schritten (a) und/oder (e) zusätzlich Salze oder Oxide von einem oder mehreren Elementen der Platinmetalle der Gruppen 4, 5, 11 und der Lanthaniden des Periodensystems der Elemente enthalten können oder die Salze oder Oxide auf die Mischoxide aufgebracht sein können.

Die chemische Zusammensetzung der so hergestellten Katalysatoren kann in weiten Grenzen variieren. Vorzugsweise beträgt das Atomverhältnis Cu : Zn 1 : 5 bis 5 : 1, besonders bevorzugt 1 : 1 bis 4 : 1, insbesondere 2 : 1 bis 3 : 1. Das Atomverhältnis (Cu + Zn) : Al beträgt vorzugsweise 99 : 1 bis 70 : 30, besonders bevorzugt 95 : 5 bis 80 : 20. Speziell bevorzugt ist ein Verhältnis Cu : Zn : Al von etwa 65 : 25 : 10.

Die Herstellung derartiger Katalysatoren ist in allgemeiner Form in DE-A-197 39 773 beschrieben. Für die einzelnen Herstellungsschritte kann auf diese Schrift verwiesen werden.

Zusätzlich zu den drei Elementen Cu, Zn und Al können noch weitere Elemente in den Katalysator eingebracht werden, wie Platinmetalle, Elemente der Gruppen 4, 5, 11 und der Lanthaniden des Periodensystems der Elemente. Bevorzugte Beispiele sind Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Au, Zr, Ti, V, Nb, Ta sowie die Lanthaniden. Sie können beispielsweise in Form von Salzen oder Oxiden den Lösungen in den vorstehenden Schritten (a) und/oder (e) beigelegt werden oder als Salze oder Oxide auf die Mischoxide aufgebracht werden.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Katalysatoren können zur Dampfreformierung von Methanol oder höheren Alkoholen wie C₂₋₁₂-Alkoholen, zur partiellen Oxidation von Kohlenwasserstoffen, zur Wasserstoffgewinnung oder als CO-Shiftkatalysator eingesetzt werden.

Die Erfindung soll anhand zweier Beispiele näher erläutert werden, welche den positiven Effekt des geringen Rest-Carbonatgehalts auf den Volumenschwund und die Ausbauhärte von Cu-haltigen Katalysatoren wiedergeben. Dabei werden unterschiedlich hergestellte Cu-Katalysatoren gewählt, um die Allgemeingültigkeit des Effekts zu zeigen. Zusätzlich sollen entsprechende Vergleichsbeispiele zeigen, daß bei entsprechend höheren Carbonatgehalten auch der Volumenschwund des Katalysators deutlich erhöht ist. Parallel hierzu verringert sich die Härte des Katalysators im ausgebauten Zustand.

Beispiel 1:

Ein Cu-Katalysator wird analog EP-A-0 296 734 (Beispiel 1) hergestellt. Die Zusammensetzung in Atom-% beträgt: Cu = 65%, Zn = 25%, Al = 10%. Das Fällprodukt der zweiten Fällstufe wird Na-frei gewaschen und bei 120°C getrocknet. Anschließend wird ein Teil des getrockneten Produkts bei 300°C für 1h im Drehrohrofen calciniert und zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 1a)

Ein weiterer Teil des Fällprodukts wird bei 400°C für eine Stunde im Drehrohrofen calciniert und anschließend zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 1b)

Ein weiterer Teil des Fällprodukts wird bei 500°C für eine Stunde im Drehrohrofen calciniert und anschließend zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 1c)

Die calcinierten Produkte werden anschließend vorkompaktiert und auf einer Tablettiermaschine zu 1,5 x 1,5 mm Kleintabletten tablettiert. Die Tablettierung wird so durchgeführt, daß die Seitendruckfestigkeit der Tabletten bei 30 bis 40 N liegt.

- 5 Die BET-Oberflächen und die Carbonatgehalte (2 h bei 900°C) der fertigen Tabletten wurden bestimmt. Es ergeben sich BET-Oberfläche und Carbonatgehalt zu den folgenden Werten:

Bezeichnung	Calcination	BET-Oberfläche [m ² /g]	Carbonatgehalt
Katalysator 1a	1 h 300°C	59,7	10%
Katalysator 1b	1 h 400°C	93,0	3%
Katalysator 1c	1 h 500°C	66,2	0,3%

10 Beispiel 2:

Ein Cu-Katalysator wird analog DE-A-35 20 832 (Katalysator 1) hergestellt. Die Zusammensetzung in Gew.-% beträgt: CuO = 40%, ZnO = 40%, Al₂O₃ = 20%. Das Fällprodukt wird Na-frei gewaschen und bei 120°C getrocknet. Das gesamte Produkt wird
 15 anschließend bei 300°C für 1 h im Drehrohrofen calciniert und zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 2a)

Ein weiterer Teil des Fällprodukts wird bei 375°C für eine Stunde im Drehrohrofen calciniert und anschließend zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 2b)

20

Ein weiterer Teil des Fällprodukts wird bei 430°C für eine Stunde im Drehrohrofen calciniert und anschließend zu Splitt von 0,5 bis 0,7 mm zerkleinert. (Katalysator 2c)

25

Die calcinierten Produkte werden anschließend vorkompaktiert und auf einer Tablettiermaschine zu 1,5 x 1,5 mm Kleintabletten tablettiert. Die Tablettierung wird so durchgeführt, daß die Seitendruckfestigkeit der Tabletten zwischen 25 und 40 N/Tablette liegt.

30

Die BET-Oberflächen und die Carbonatgehalte (2 h bei 900°C) der fertigen Tabletten wurden bestimmt. Es ergeben sich BET-Oberfläche und Carbonatgehalt zu den folgenden Werten:

Bezeichnung	Calcination	BET-Oberfläche [m ² /g]	Carbonatgehalt
Katalysator 2a	300°C	103,1	10%
Katalysator 2b	375°C	96,3	3%
Katalysator 2c	430°C	83,4	0,3%

Katalysatortest für Katalysatoren aus Beispiel 1 und 2:

- 5 Die Katalysatoren werden in einem Rohrreaktor gefüllt (Durchmesser 10 mm; Füllmenge = 10 ml) und bei 280°C und 2 bar mit einer Mischung aus Methanol und Wasser M/M = 1,5 beaufschlagt. Vor der Reaktion werden die Katalysatoren mit 1% H₂ in N₂ bei 200°C für mehrere Stunden aktiviert; nach dem Versuch mit verdünnter Luft bei Raumtemperatur passiviert. Die Katalysatoren werden zwischen 20 und 40 Stunden unter
- 10 Reaktionsbedingungen betrieben. Alle Katalysatoren zeigen einen vergleichbaren Methanolumsatz und somit auch eine vergleichbare Wasserstoffentwicklung. Die Ausbaukatalysatoren wurden bezüglich Volumenschwund und Seitendruckfestigkeit vermessen. Für die Bestimmung des Volumenschwunds wird eine bestimmte Anzahl der Tabletten mittels einer Schieblehre auf +/- 0,01 mm vermessen. Die Bestimmung der
- 15 Seitendruckfestigkeit geschieht mittels eines kommerziellen Härteprüfgeräts. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt:

Tabelle: Seitendruckfestigkeit und Volumenschwund nach Katalysatortest:

Katalysator	Volumenschwund nach Test [Vol.-%]	Seitendruckfestigkeit vor Einbau [N/Tabl.]	Seitendruckfestigkeit nach Test [N/Tabl.]
Katalysator 1a	16,0	45,3	6,7
Katalysator 1b	22,4	51,0	7,4
Katalysator 1c	3,7	37,0	14,9
Katalysator 2a	9,9	27,0	11,2
Katalysator 2b	8,0	43,8	32,3
Katalysator 2c	1,1	42,0	33,15

20

Katalysatoren 1a, 1b, 2a, 2b = Vergleich

BASF Aktiengesellschaft

08. März 2001
B00/0147 IB/SF/arw

5

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren, enthaltend passiviertes Kupfer und Zinkoxid und/oder Aluminiumoxid, durch
 - 10 (1) Füllen eines Gemisches von in einem Verdünnungsmittel gelösten oder aufgeschlämmten Katalysatorvorläuferkomponenten mit anionenhaltigen Fällungsmitteln, Waschen und Trocknen zur Bildung eines festen Katalysatorvorläufers in Pulver- oder Granulatform,
 - 15 (2) Calcinieren des in Stufe (1) erhaltenen festen Katalysatorvorläufers bis zum Erreichen eines Anionengehalts aus dem Fällungsmittel von 0,1 bis 2,5 Gew.-%,
 - 20 (3) Formgebung und gegebenenfalls Reduzieren und Passivieren des calcinierten Katalysatorvorläufers aus Stufe (2) in beliebiger Reihenfolge zur Bildung des Katalysators.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Stufe (3) der calcinierte Katalysatorvorläufer aus Stufe (2) zunächst reduziert, sodann passiviert wird und anschließend der Formgebung unterworfen wird.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator neben Kupfer und Zinkoxid zusätzlich Aluminiumoxid enthält und in Stufe (1) Lösungen von Zink-, Aluminium- und Kupfersalzen gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge gefällt werden.
- 30 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Fällung in Stufe (1) durch Zusatz von Carbonaten, vorzugsweise Alkali- und/oder Erdalkalicarbonaten, durchgeführt wird und der Carbonatgehalt als CO₃ bestimmt wird.
- 35

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stufe (1) wie folgt durchgeführt wird:

5 (a) Fällen einer Lösung von Zink- und Aluminiumsalzen, wobei das Atomverhältnis $\text{Zn} : \text{Al}$ 3 : 1 – 1 : 3 beträgt, mit einer Alkalicarbonatlösung bei einem pH-Wert im Bereich von 5 bis 12 und einer Temperatur im Bereich von 20 bis 100°C,

10 (b) Abtrennen und Waschen des Niederschlags zur Entfernung von Alkaliionen,

(c) Trocknen des Niederschlags,

15 (d) Calcinieren des Niederschlags bei einer Temperatur im Bereich von 250 bis 800°C zu einem Mischoxid,

(e) Dispergieren des Mischoxids in einer sauren Lösung von Kupfer- und Zinksalzen, wobei in der Lösung das Atomverhältnis $\text{Cu} : \text{Zn}$ 1 : 5 – 20 : 1 beträgt,

20 (f) Fällen der Dispersion mit einer Alkalicarbonatlösung bei einem pH-Wert im Bereich von 6 bis 9 und einer Temperatur im Bereich von 20 bis 25°C,

(g) Durchführen der Schritte (b) bis (d),

25 wobei die Lösungen in Schritten (a) und/oder (e) zusätzlich Salze oder Oxide von einem oder mehreren Elementen der Platinmetalle, der Gruppen 4, 5, 11 und der Lanthaniden des Periodensystems der Elemente enthalten können oder die Salze oder Oxide auf die Mischoxide aufgebracht sein können.

30

6. Katalysator, erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5

7. Verwendung eines Katalysators gemäß Anspruch 6 zur Dampfreformierung von Methanol oder von höheren Alkoholen, zur partiellen Oxidation von Kohlenwasserstoffen zur Wasserstoffgewinnung oder als CO-Shiftkatalysator.

35

8. Verfahren zur Dampfreformierung von Methanol durch Umsetzung von Methanol und Wasser an einem Katalysator gemäß Anspruch 6 bei einem Druck von 0,5 bis 10 bar und einer Temperatur von 150 bis 450°C.
- 5 9. Verfahren zur CO-Konvertierung mit Wasser zur Bildung von CO₂ und Wasserstoff, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung an einem Katalysator gemäß Anspruch 6 durchgeführt wird.
- 10 10. Verfahren zur Verminderung des Volumenschwundes auf weniger als 5% beim Betrieb von Katalysatoren, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 herstellt.

BASF Aktiengesellschaft

08. März 2001
B00/0147 IB/SF/arw

Zusammenfassung

5

Die Herstellung von Katalysatoren, enthaltend passiviertes Kupfer und Zinkoxid und/oder Aluminiumoxid, erfolgt durch

- 10 (1) Fällen eines Gemisches von in einem Verdünnungsmittel gelösten oder aufgeschlammten Katalysatorvorläuferkomponenten mit anionenhaltigen Fällungsmitteln, Waschen und Trocknen zur Bildung eines festen Katalysatorvorläufers in Pulver- oder Granulatform,
- 15 (2) Calcinieren des in Stufe (1) erhaltenen festen Katalysatorvorläufers bis zum Erreichen eines Anionengehalts aus dem Fällungsmittel von 0,1 bis 2,5 Gew.-%,
- 20 (3) Formgebung und gegebenenfalls Reduzieren und Passivieren des calcinierten Katalysatorvorläufers aus Stufe (2) in beliebiger Reihenfolge zur Bildung des Katalysators.